TABLE: WOVEN ROVING 45%	DENSITE (KG/L)	COMP (KG)	POIDS %	VOLUME (L)	VOLUME %
RESINE	1.08	55	54.70	50.926	73.57
WOVEN ROVING	2.54	45	44.75	17.717	25.59
CATALYSEUR	0.95	0.55	0.55	0.579	0.84
TOTAL		100.55	100.00	69.221	100.00
DENSITE DE LANINER (KG/L)		1.453			
LV/PIEDS CU		90.79			
KG/ PIEDS CU		41.18			

PERCENTAGE FIBRE DE VERRE 45

FIBRE OZ/P.C.	FIBRE KG/M.C.	**FIBRE KG/P.C.**	RESIN KG/M.C.	**RESIN KG/P.C.**	TOTAL KG/M.C.	**TOTAL KG/P.C.**	EPAIS MM	**EPAIS POUCES**
24 OZ/VC								
2.66	0.798	**0.074**	0.975	**0.091**	1.773	**0.165**	0.673	**0.027**
5.32	1.596	**0.149**	1.951	**0.182**	3.547	**0.331**	1.347	**0.053**
7.98	2.394	**0.223**	2.926	**0.273**	5.320	**0.496**	2.020	**0.080**
10.64	3.192	**0.298**	3.901	**0.364**	7.093	**0.662**	2.694	**0.106**
18 OZ/VC								
2.00	0.600	**0.056**	0.733	**0.068**	1.333	**0.124**	0.506	**0.020**
4.00	1.200	**0.112**	1.467	**0.137**	2.667	**0.249**	1.013	**0.040**
6.00	1.800	**0.168**	2.200	**0.205**	4.000	**0.373**	1.519	**0.060**
8.00	2.400	**0.224**	2.933	**0.274**	5.333	**0.498**	2.025	**0.080**
10 OZ/VC								
1.11	0.333	**0.031**	0.407	**0.038**	0.741	**0.069**	0.281	**0.011**
2.22	0.666	**0.062**	0.814	**0.076**	1.481	**0.138**	0.562	**0.022**
3.33	0.999	**0.093**	1.221	**0.114**	2.221	**0.207**	0.843	**0.033**
4.44	1.332	**0.124**	1.628	**0.152**	2.961	**0.276**	1.124	**0.044**