TABLE: WOVEN ROVING 50%	DENSITE (KG/L)	COMP (KG)	POIDS %	VOLUME (L)	VOLUME %
RESINE	1.08	50	49.75	46.296	69.61
WOVEN ROVINGS	2.54	50	49.75	19.685	29.60
CATALYSEUR	0.95	0.50	0.50	0.526	0.79
TOTAL		100.5	100.00	66.508	100.00
DENSITE DE LANINER (KG/L)		1.511			
LV/PIEDS CU		94.44			
KG/ PIEDS CU		42.84			

PERCENTAGE FIBRE DE VERRE 50

FIBRE OZ/P.C.	FIBRE KG/M.C.	**FIBRE KG/P.C.**	RESIN KG/M.C.	**RESIN KG/P.C.**	TOTAL KG/M.C.	**TOTAL KG/P.C.**	EPAIS MM	**EPAIS POUCES**
24 OZ/VC								
2.66	0.798	**0.074**	0.798	**0.074**	1.596	**0.149**	0.530	**0.021**
5.32	1.596	**0.149**	1.596	**0.149**	3.192	**0.298**	1.059	**0.042**
7.98	2.394	**0.223**	2.394	**0.223**	4.788	**0.447**	1.589	**0.063**
10.64	3.192	**0.298**	3.192	**0.298**	6.384	**0.596**	2.119	**0.083**
18 OZ/VC								
2.00	0.600	**0.056**	0.600	**0.056**	1.200	**0.112**	0.398	**0.016**
4.00	1.200	**0.112**	1.200	**0.112**	2.400	**0.224**	0.796	**0.031**
6.00	1.800	**0.168**	1.800	**0.168**	3.600	**0.336**	1.195	**0.047**
8.00	2.400	**0.224**	2.400	**0.224**	4.800	**0.448**	1.593	**0.063**
10 OZ/VC								
1.11	0.333	**0.031**	0.333	**0.031**	0.667	**0.062**	0.221	**0.009**
2.22	0.666	**0.062**	0.666	**0.062**	1.333	**0.124**	0.442	**0.017**
3.33	0.999	**0.093**	0.999	**0.093**	1.999	**0.186**	0.663	**0.026**
4.44	1.332	**0.124**	1.332	**0.124**	2.665	**0.249**	0.884	**0.035**