TABLE: WOVEN ROVING	DENSITE (KG/L)	COMP (KG)	POIDS %	VOLUME (L)	VOLUME %
RESINE	1.08	45	44.80	41.667	65.31
WOVEN ROVINGS	2.54	55	54.75	21.654	33.94
CATALYSEUR	0.95	0.45	0.45	0.474	0.74
TOTAL		100.45	100.00	63.794	100.00
DENSITE DE LANINER (KG/L)		1.575			
LV/PIEDS CU		98.41			
KG/ PIEDS CU		44.64			

PERCENTAGE FIBRE DE VERRE 55

FIBRE OZ/P.C.	FIBRE KG/M.C.	**FIBRE KG/P.C.**	RESIN KG/M.C.	**RESIN KG/P.C.**	TOTAL KG/M.C.	**TOTAL KG/P.C.**	EPAIS MM	**EPAIS POUCES**
24 OZ/VC								
2.66	0.798	**0.074**	0.653	**0.061**	1.451	**0.135**	0.416	**0.016**
5.32	1.596	**0.149**	1.306	**0.122**	2.902	**0.271**	0.832	**0.033**
7.98	2.394	**0.223**	1.959	**0.183**	4.353	**0.406**	1.248	**0.049**
10.64	3.192	**0.298**	2.612	**0.244**	5.804	**0.541**	1.663	**0.065**
18 OZ/VC								
2.00	0.600	**0.056**	0.491	**0.046**	1.091	**0.102**	0.313	**0.012**
4.00	1.200	**0.112**	0.982	**0.092**	2.182	**0.204**	0.625	**0.025**
6.00	1.800	**0.168**	1.473	**0.137**	3.273	**0.305**	0.938	**0.037**
8.00	2.400	**0.224**	1.964	**0.183**	4.364	**0.407**	1.251	**0.049**
10 OZ/VC								
1.11	0.333	**0.031**	0.273	**0.025**	0.606	**0.057**	0.174	**0.007**
2.22	0.666	**0.062**	0.545	**0.051**	1.212	**0.113**	0.347	**0.014**
3.33	0.999	**0.093**	0.818	**0.076**	1.817	**0.169**	0.521	**0.021**
4.44	1.332	**0.124**	1.090	**0.102**	2.422	**0.226**	0.694	**0.027**